



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Zinco Escuro Z 728



Descrição do Produto

Spray de galvanização a frio, com elevado teor de zinco, ideal para uma protecção duradoura contra a corrosão da generalidade dos metais. Pode ser aplicado sobre pontos de soldadura, admite pintura e resiste a temperaturas até +500°C. A sua aplicação evita a propagação da corrosão proveniente de áreas não protegidas.

NOTA IMPORTANTE O conteúdo de zinco existente num aerossol não pode ser superior a 90% uma vez que todos os sprays de zinco têm cerca de 9% de resina, indispensável para fixar o produto sobre a superfície a tratar. As referências comuns a percentagens superiores a 95% referem-se à pureza do zinco utilizado. A informação mais importante é o conteúdo de zinco na camada aplicada, depois de seca. Normas: DIN 53167 em combinação com DIN 50021 - Após 400 horas/80 my em teste de pulverização de sal < 0,5mm DIN 53151 (Cross Cut Test) : Gt 0-1

Características

- Resiste a temperaturas até +500°C
- Elevado teor de zinco
- Protecção anticorrosiva

Aplicações

Reparação de superfícies danificadas em zinco. Reparação e protecção de áreas danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Protecção em áreas de soldadura por pontos. Revestimento de instalações expostas à água e condições climáticas. Primário de

superfícies metálicas para posterior pintura. Protecção de carroçarias. Protecção anticorrosiva da generalidade dos metais.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no interior da embalagem. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30 cm da superfície. Seco ao tato após 5-7 minutos. Manuseamento das peças após 20-30 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre +16°C e +25°C.

Informação adicional

Base	Epoxy ester
Conteúdo sólido	33.5
Densidade	0.927
Espessura da camada_m	50-80
Pressão a 20c bar	4.0
Pressão a 50c bar	7.7
Re-pintável depois hrs	24 hours
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Seco ao tato	60 minutes
Taxa de extrusão gs	3.4
Temperatura de aplicação	+16°C to +25°C
Teste Spray sal hrs	500 hours
Variação de temperatura_c	-50°C to +500°C
Velocidade de cura	24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar bem limpas, secas e desengorduradas.



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Zinco Escuro

Z 728

Pintura

O Spray de Zinco escuro pode ser pintado.

Limpeza

Color(s)

- Zinco escuro

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better
results
through
Knowledge



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

29-01-2020
18:54:29
UTC