



Ficha Técnica

Tectane Zinco Claro ZA 574



Descrição do Produto

Spray de galvanização a frio, composto por uma mistura de alumínio e zinco, para proteção duradoura de superfícies metálicas contra as condições climáticas e corrosão. Boa aderência ao ferro e metais não ferrosos. Ideal para re-galvanização e reparação de peças danificadas por soldadura, maquinação ou corte. Além das propriedades de proteção pode igualmente ser utilizado como pintura de acabamento capaz de repor a cor dos metais galvanizados. Acabamento brilhante com cor idêntica ao metal galvanizado (claro).

Características

- Secagem rápida
- Forte capacidade de aderência à generalidade dos metais
- Resistente a +200°C
- Cor idêntica ao metal galvanizado

Aplicações

Aplicações

- Indústrias de fabrico/transformação de metais galvanizados
- Proteção e reparação de superfícies metálicas
- Proteção/Reparação de condutas de ar condicionado, ventilação, aquecimento, canalização e centrais elétricas
- Proteção de estruturas metálicas, gradeamentos, portões, vigas de aço, portas e janelas metálicas, etc.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem até se ouvir a esfera metálica no interior da embalagem. Aplicar em duas ou mais camadas cruzadas, com intervalos de 5 a 8 minutos, a uma distância de 25-30 cm da superfície a tratar. Seco ao tato após 5-8 minutos. Manuseamento das peças tratadas após 15-20 minutos. Completamente seco após 24 horas. A temperatura ideal de aplicação do aerossol deve estar compreendida entre +15°C e +25°C.

Informação adicional

Base	Synthetic resin
Conteúdo sólido	11.5
Densidade	0.733
Espessura da camada_m	50
Pressão a 20c bar	3.8
Pressão a 50c bar	7.6
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Seco ao pó	90
Seco ao tato	20-30 min
Taxa de extrusão gs	1.5
Temperatura de aplicação	+16°C to +25°C
Variação de temperatura_c	-30°C - +200°C
Velocidade de cura	24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpar e desengordurar a superfície a tratar, polindo-a suavemente.

Pintura

O Zinc-Alu Spray permite a aplicação de pintura.

Limpeza



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Zinco Claro

ZA 574

Color(s)

- Zinco Claro

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.